

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局

(43) 国際公開日  
2019年1月10日(10.01.2019)



(10) 国際公開番号  
WO 2019/009216 A1

(51) 国際特許分類:

B01J 23/89 (2006.01) B01J 37/00 (2006.01)  
B01D 53/86 (2006.01) B01J 37/08 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2018/024929

(22) 国際出願日: 2018年6月29日(29.06.2018)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:  
特願 2017-131884 2017年7月5日(05.07.2017) JP

(71) 出願人: 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター (TOKYO METROPOLITAN INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE) [JP/JP]; 〒1350064 東京都江東区青海二丁目4番10号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 井上 研一郎 (INOUE Kenichiro); 〒1350064 東京都江東区青海二丁目4番10号 地方独立行政法人東京都立産業技術研究セ

ンター内 Tokyo (JP). 染川 正一(SOMEKAWA Shouichi); 〒1350064 東京都江東区青海二丁目4番10号 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター内 Tokyo (JP).


(74) 代理人: 新井 信昭, 外 (ARAI Nobuaki et al.); 〒1010025 東京都千代田区神田佐久間町3-22 神田SKビル4階 新井・橋本・保坂国際特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,

(54) Title: CATALYST FOR VOC TREATMENT

(54) 発明の名称: VOC処理用触媒

□ A.	白金(1%、白金コロイド)担持コバルト・セリウム複合酸化物	AA
● B.	白金(2%、白金コロイド)担持コバルト・セリウム複合酸化物	BB
◇ C.	白金(5%、白金コロイド)担持コバルト・セリウム複合酸化物	CC
○ D.	白金(2%、塩化白金酸)担持コバルト・セリウム複合酸化物	DD
▲ E.	コバルト・セリウム複合酸化物(白金担持なし)	EE
■ F.	市販白金担持アルミナ	FF



AA	A. Cobalt-cerium composite oxide supporting platinum (1%, platinum colloid)
BB	B. Cobalt-cerium composite oxide supporting platinum (2%, platinum colloid)
CC	C. Cobalt-cerium composite oxide supporting platinum (5%, platinum colloid)
DD	D. Cobalt-cerium composite oxide supporting platinum (2%, chloroplatinic acid)
EE	E. Cobalt-cerium composite oxide (supporting no platinum)
FF	F. Commercially available alumina supporting platinum
GG	CO <sub>2</sub> production rate (%)
HH	Temperature (°C)

(57) Abstract: [Problem] To provide a catalyst which enables a treatment of a VOC containing an aromatic group and a treatment of a VOC containing no aromatic group to be performed at the same time within a temperature range lower than 300 ° C. [Solution] A catalyst for VOC treatment, which is obtained by having platinum directly supported by a cobalt-cerium composite oxide and is used for a VOC-containing gas combustion treatment, and which is characterized in that: the proportion of the mass of the cobalt-cerium composite oxide in the whole mass of the catalyst is 80% or more; and if a (unit: mass%) is the content of the platinum in the mass of the cobalt-cerium composite oxide, a is within the range of 0 < a ≤ 20. This catalyst may be or may not be supported by an inert carrier.



WO 2019/009216 A1

SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,  
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 一 国際調査報告 (条約第21条(3))

---

(57) 要約: 【課題】 芳香族を含むVOCとそれを含まないVOCを300℃より低い温度領域で同時に処理することのできる触媒を提供する。【解決手段】 VOCを含有するガス燃焼処理用の、白金をコバルト・セリウム系複合酸化物上に直接担持させたVOC処理用触媒であって、触媒全体の質量に占めるコバルト・セリウム系複合酸化物の質量割合が80%以上であり、コバルト・セリウム系複合酸化物の質量に占める白金の含有量をa (単位: 質量%) とすると、 $0 < a \leq 20$  の範囲であることを特徴とする。不活性担体に担持させてもよいしさせなくてもよい。

## 明 細 書

**発明の名称**：VOC処理用触媒

### 技術分野

[0001] 本発明は揮発性有機化合物（VOC）処理用の白金直接担持コバルト・セリウム系複合酸化物触媒に関する。

### 背景技術

[0002] 塗装工場、印刷工場、化学工場等からの排ガスによる悪臭苦情や大気汚染の問題、家庭・オフィスで使用される建材から放散され健康被害の原因となりうる揮発性有機化合物（Volatile Organic Compounds：以下「VOC」と表記する）を簡易的に処理する技術が求められている。処理方法としては直接燃焼法、触媒燃焼法、物理化学的吸着法、生物処理法、プラズマ法等、各種の方法が提案されているが、これらの中で、触媒燃焼法は装置及び維持管理が比較的容易であることから特に広く用いられている。

[0003] しかしながら、触媒燃焼法による処理には一般に300～350℃程度の温度が必要なため、加熱のための電気代、燃料費がかかるという問題点があった。またこの方法を家庭・オフィス向け装置に応用する場合においても電気代が高く、安全性確保や小型化実現等の課題が生じ、適用範囲が限定されていた。適応範囲を拡大するためにも、より低温で高活性を示す触媒が求められている。

[0004] 発明者らは、次に示す特許文献1～3で、コバルト・セリウム系複合酸化物触媒がVOC処理に有効であることや新しい触媒担持方法を提案した。これらにより、低コスト且つ白金触媒と同等以上の性能を確保できるようになった。

### 発明の概要

#### 発明が解決しようとする課題

[0005] VOCの種類によって処理性能に差が生じることが多く、たとえば、市販の白金担持アルミナ触媒（Pt/AI<sub>2</sub>O<sub>3</sub>）を用いた場合、トルエンのよう

な芳香族の化合物は200～250℃程度の比較的低温で処理できるが、芳香環を含まない酢酸エチル等は300～350℃程度の高温で処理する必要がある。一方、コバルト・セリウム系複合酸化物触媒 ( $\text{Co}_3\text{O}_4-\text{CeO}_2$ ) を用いた場合は、逆に芳香環を含まないVOCは200～250℃程度の比較的低温で処理できるが芳香族の化合物の処理は300℃程度の高温で処理する必要がある。このため、芳香環を含むVOCとそれを含まないVOCを個別に処理する場合はよいが、両者のVOCを300℃より低い温度領域で同時に処理するための新しい用途のために新たな触媒を開発する課題が生じた。

### 課題を解決するための手段

[0006] 上記課題を解決するために鋭意研究を行った発明者らは、コバルト・セリウム系複合酸化物触媒に直接担持、さらに好ましくはコロイド溶液を原料とするという方法で所定量の白金を担持させるという新規な組み合わせにより、コバルト・セリウム系複合酸化物触媒の低温活性がより高まることを見出した。以下、具体的に説明する。なお、発明のカテゴリーに関わらず、何れかの請求項に係る発明を説明するにあたり行う用語の定義等は、その記載順などに関わらず性質上許される範囲で他の請求項に係る発明にも適用されるものとする。

[0007] 本発明は、これらの課題を解決しようとするものであり、芳香環を含む含まないに関わらず低温で高い活性が持続可能なVOC処理用触媒に関する発明である。

### 発明の効果

[0008] 本発明で提案するVOC処理用触媒を用いれば市販の白金アルミナ触媒やコバルト・セリウム系複合酸化物触媒と比較して低い温度で性能を確保できる。これにより、工場等での処理温度を低下させることによる電気代、燃料費の削減や家庭・オフィス向け小型触媒処理装置の実用化が可能となる。さらに既存の触媒では対応が困難であった低温仕様の触媒の処理技術分野への用途拡大を図ることで、大気環境、室内環境の改善に貢献できる。また、本

発明で提案する製造方法によれば、上記VOC処理用触媒を製造することができる。

## 先行技術文献

## 特許文献

[0009] 特許文献1：特許第5422320号公報

特許文献2：特許第5414719号公報

特許文献3：特許第5717491号公報

[0010] (請求項1記載の発明の特徴)

請求項1記載の発明は、VOCを含有するガス燃焼処理用の、白金をコバルト・セリウム系複合酸化物上に直接担持させたVOC処理用触媒に係るものである点に最大の特徴がある。ここで 触媒全体の質量に占めるコバルト・セリウム系複合酸化物の質量割合が80%以上であり、コバルト・セリウム系複合酸化物の質量に占める白金の含有量を $a$  (単位：質量%)とすると、 $0 < a \leq 20$ の範囲であることが好ましい。すなわち、従来であれば、酸化アルミニウム等の担体に白金を担持させていたが、本件発明に係るVOC処理用触媒は、コバルト・セリウム系の酸化物上に直接担持させるという新規な組み合わせによるものである。なお、当該VOC処理用触媒は、不活性担体に担持してなるものとならないものの双方を含み、担持してなる場合の当該質量は不活性担体の質量を含まない。

[0011] (請求項2記載の発明の特徴)

請求項2記載の発明は、請求項1記載の発明の好ましい態様として、前記白金は、分散剤で保護された白金コロイドの溶液を原料とするVOC処理用触媒に係るものであることに特徴がある。分散剤としては、たとえばポリビニルピロリドン (Polyvinylpyrrolidone、PVP) を好適に用いることができる。

[0012] (請求項3記載の発明の特徴)

請求項3記載の発明は、請求項1または2記載の発明の好ましい態様として、前記触媒は、バインダー成分とともに成型してなる、或いは所望形状の

ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミニウム合金、及びセラミックス材の何れか1つの担体に担持されていることを特徴とする。

[0013] (請求項4記載の発明の特徴)

請求項4記載の発明は、請求項1ないし3いずれか記載のVOC処理用触媒の製造方法であって、前記コバルト・セリウム系複合酸化物とは、コバルトとセリウムの炭酸塩を前駆体とする化合物を空气中300~500℃で焼成し、その後粉碎処理して作製することを特徴とする。

[0014] (請求項5記載の発明の特徴)

請求項5記載の発明は、請求項1ないし3いずれか記載のVOC処理用触媒を用いたVOC処理方法であって、運転温度が、100~300℃であることを特徴とするVOC処理方法。請求項1ないし3いずれか記載のVOC処理用触媒を用いることにより、上記低温度領域において処理することができる。

### 図面の簡単な説明

[0015] [図1] VOC触媒処理用の触媒充填管を示す図である。

[図2] トルエン燃焼時におけるCO<sub>2</sub>生成率(燃焼率)の温度依存性を示す図である。

[図3] 酢酸エチル燃焼時におけるCO<sub>2</sub>生成率(燃焼率)の温度依存性を示す図である。

[図4] トルエン燃焼により触媒表面に蓄積したコーキングの燃焼に伴う二酸化炭素の発生を示す図である。

[図5] 酸化セリウムの細孔径分布を示す図である。

### 発明を実施するための形態

[0016] 本発明は上記のとおりの特徴をもつものであるが、以下に、本発明を実施するための形態を説明する。本発明のVOC処理用触媒は、VOCを含有するガス燃焼処理用の、白金をコバルト・セリウム系複合酸化物上に直接担持させた触媒である。ここで触媒全体の質量に占めるコバルト・セリウム系複合酸化物の質量割合が80%以上であり、コバルト・セリウム系複合酸化物

の質量に占める白金の含有量を  $a$ （単位：質量％）とすると、 $0 < a \leq 20$  の範囲であることが好ましい。上記範囲外であると白金の凝集が生じやすくなるため望ましくないからである。なお、当該VOC処理用触媒は、不活性担体（バインダーを含む。以下同じ）に担持してなるものとならないものの双方を含み、担持してなる場合の当該質量は後述する不活性担体の質量を含まない。

[0017] コバルト・セリウム系複合酸化物は、コバルトとセリウムの炭酸塩を前駆体とする化合物を空气中300～500℃で焼成し、その後粉砕処理して作製することができる。粉砕処理によりコバルト・セリウム系複合酸化物上の細孔、特にミクロ孔が崩壊され、これによって後述する分散剤で保護された白金コロイドの拡散性が向上し白金が表面に均一に分散するためコーキング量が減少すると考えられる。ミクロ孔とは細孔の直径が2 nm以下の細孔のことをいうが、この細孔を崩壊させることによってコーキング量をより効率的に減少させることができる。コーキング量の減少により低温で高い活性が持続可能となる。

[0018] 白金は、分散剤で保護された白金コロイドの溶液を原料とすることが好ましい。白金コロイド溶液を原料としたのは、担持される白金粒子の分散性を高くするという点で有利と考えられるからである。白金コロイドの保護剤としては、ポリビニルピロリドンが好適であるが、それ以外にも、たとえば、ポリビニルピロリドン以外的高分子、配位子、ミセル等を使用することを妨げない。

[0019] 特に限定されるものではないものの、触媒は、バインダー成分とともに成型してなる、或いは所望形状のステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミニウム合金、及びセラミックス材の何れか1つの不活性担体に担持されていてよい。前者において粉末あるいは粉末成型触媒を触媒充填層に充填した場合、空隙が小さくなることによる充填層の閉塞を避けることができる。

[0020] 上記した構造のVOC処理用触媒を用いたVOC処理の運転温度が、100～300℃の範囲が好適である。上記VOC処理用触媒を用いれば300

℃を超えなくてもVOC処理ができるからである。この状態を保持すれば、従来の処理方法に比べ電気代や燃料費を削減することができる。逆に言えば、300℃を超えて運転することは、上記VOC処理触媒の低温度でも処理できるという特徴を稀釈化してしまうので特段の事情がない限り好ましいことではない。100℃以下の運転温度は、コーキングの蓄積を招きやすいため避けるべきである。

## 実施例

[0021] 触媒性能評価は実施例1、比較例1～3ともに以下のように行った。

図1に示すヒーター付の管状電気炉内に設置した触媒充填管内にVOC処理触媒を充填し、この充填層にVOC含有ガスを連続的に流通させた。VOC含有ガスの組成は乾燥空気にトルエン若しくは酢酸エチルの蒸気を含ませたものとし、トルエン、酢酸エチル濃度は、それぞれ400ppm、900ppm、乾燥空気流速は100mL・min<sup>-1</sup>とした。作製した触媒粉末はいったんペレット化し、それを適度な大きさに砕いて充填管内を閉塞しないように充填した。

[0022] 管状電気炉のヒーター温度を調整することにより触媒充填層の温度を調整した。トルエン燃焼においては300℃、酢酸エチル燃焼においては400℃に昇温した後、1時間その温度を保持し、その後30℃まで1分間に1℃ずつ降温させた。降温時に熱伝導度検出器付きガスクロマトグラフを用いてガス中の二酸化炭素濃度、及びトルエン若しくは酢酸エチル濃度を測定した。トルエン若しくは酢酸エチルが完全燃焼した際のガス中の二酸化炭素濃度をC1、触媒充填層を通過したガス中の二酸化炭素濃度をC2とした時、CO<sub>2</sub>生成率（燃焼率）c（%）は $c = C2 / C1 \times 100$ の式から求めた。

[0023] 触媒のコーキング生成評価は実施例1、比較例4ともに以下のように行った。

同じく図1に示す管状電気炉内に設置した触媒充填管内に触媒を充填し、この充填層にトルエンの蒸気を含ませた乾燥空気（VOC含有ガス）を連続的に流通させた。トルエン濃度は400ppm、乾燥空気流速は100m



$L \cdot \text{min}^{-1}$ とした。作製した触媒粉末はいったんペレット化し、それを適度な大きさに砕いて充填管内を閉塞しないように充填した。管状電気炉を用いて触媒層の温度を調整した。150℃若しくは170℃に昇温した後、24時間その温度を保持しトルエンの蒸気を含有させた乾燥空気を連続的に流通させ、トルエンの燃焼を継続させた。その後、乾燥空気のみを流して30℃まで降温し、乾燥空気のみを流したまま300℃まで1分間に1℃ずつ昇温させ、触媒表面に蓄積したコーキングの燃焼に伴う二酸化炭素の発生を熱伝導度検出器付きガスクロマトグラフで測定した。

## 実施例 1

[0024] (白金担持コバルト・セリウム複合酸化物)

### <1>触媒の作製

コバルト炭酸塩とセリウムの炭酸塩の前駆体を空气中、300℃で1時間焼成してコバルト・セリウム複合酸化物を作製した。これをポリビニルピロリドンで保護された白金コロイド(田中貴金属工業株式会社製)の水溶液に浸漬させ、攪拌及び加温しながら、溶液を蒸発させた。白金の担持率は、コバルト・セリウム複合酸化物に対して重量比で1、2、5%とした。乾燥した試料を空气中で1分間に0.9℃ずつ徐々に昇温して最終的に300℃で1時間焼成することにより目的触媒を得た。

[0025] <2>触媒の性能評価

トルエン及び酢酸エチルに対するCO<sub>2</sub>生成率(燃焼率)の温度依存性 図2のA(トルエン、白金(1%、白金コロイド)担持コバルト・セリウム複合酸化物)、B(トルエン、白金(2%、白金コロイド)担持コバルト・セリウム複合酸化物)、C(トルエン、白金(5%、白金コロイド)担持コバルト・セリウム複合酸化物)、図3のA(酢酸エチル、白金(1%、白金コロイド)担持コバルト・セリウム複合酸化物)、B(酢酸エチル、白金(2%、白金コロイド)担持コバルト・セリウム複合酸化物)、C(酢酸エチル、白金(5%、白金コロイド)担持コバルト・セリウム複合酸化物)

150℃で24時間燃焼を継続した後のコーキング生成評価 図4のA(

150℃、粉碎前の酸化セリウムを使用)

170℃で24時間燃焼を継続した後のコーキング生成評価 図4のB (170℃、粉碎前の酸化セリウムを使用)

[0026] 前述のとおり、芳香族のVOCと芳香環を含まないVOCで触媒処理温度(燃焼温度)が大きく異なる。芳香族の典型的なVOCとしてトルエン、芳香環を含まない典型的なVOCとして酢酸エチルを選び試験を実施した。CO<sub>2</sub>の生成率が90~100%に達する燃焼温度に着目し、触媒処理可能な温度を整理した。ポリビニルピロリドンで保護された白金コロイドの水溶液を用いて白金を担持したコバルト・セリウム複合酸化物を用いた場合、酢酸エチルのCO<sub>2</sub>生成率が90~100%に達する温度は200~250℃程度に(図3のA、B、C)、トルエンの同温度は約200℃以下に(図2のA、B、C)減少した。白金担持率の増加に伴い、燃焼温度が減少することも見出された。芳香族のVOCと芳香環を含まないVOCを同時に概ね250℃以下で処理することが可能となった。

[0027] トルエン燃焼により触媒表面に蓄積したコーキングの燃焼に伴うCO<sub>2</sub>の発生に関して、酸化セリウムを粉碎せず、コバルト・セリウム複合酸化物を合成し、ポリビニルピロリドンで保護された白金コロイドの水溶液を用いて白金を担持した触媒では、150℃・24時間のトルエン燃焼後の触媒(図4のA)、170℃・24時間のトルエン燃焼後の触媒(図4のB)ともにCO<sub>2</sub>が生成し、コーキングの存在が認められた。

[0028] [比較例1]

白金担持コバルト・セリウム複合酸化物(塩化白金酸を用いた担持)

<1>触媒の作製

コバルト炭酸塩とセリウムの炭酸塩の前駆体を空气中、300℃で1時間焼成してコバルト・セリウム複合酸化物を作製した。これを塩化白金酸の水溶液に浸漬させ、攪拌及び加温しながら、溶液を蒸発させた。白金の担持率は、コバルト・セリウム複合酸化物に対して重量比で2%とした。乾燥した試料を水素雰囲気下において400℃で1時間還元することにより目的触媒

を得た。

[0029] <2>触媒の性能評価

トルエン及び酢酸エチルに対するCO<sub>2</sub>生成率（燃焼率）の温度依存性 図2のD（トルエン、白金（2%、塩化白金酸）担持コバルト・セリウム複合酸化物）、図3のD（酢酸エチル、白金（2%、塩化白金酸）担持コバルト・セリウム複合酸化物）

[0030] 従来から広く用いられている典型的な原料である塩化白金酸を用いて白金を担持したコバルト・セリウム複合酸化物を用いた場合、後述するコバルト・セリウム複合酸化物（白金担持なし）を用いた場合と比して、トルエンの燃焼温度はほとんど変わらず（図2のD）、酢酸エチルのCO<sub>2</sub>生成率が90～100%に達する温度は200～250℃程度に上昇し（図3のD）、白金を担持することにより性能がむしろ悪くなった。これは、比表面積が小さい、表面との親和性が低い等の理由によりコバルト・セリウム複合酸化物上に白金が均一に分散されず、凝集してしまったため、性能が悪くなったと考えられる。

[0031] [比較例2]

コバルト・セリウム複合酸化物（白金担持なし）

<1>触媒の作製

コバルト炭酸塩とセリウムの炭酸塩の前駆体を空气中、300℃で1時間焼成してコバルト・セリウム複合酸化物を作製した。

[0032] <2>触媒の性能評価

トルエン及び酢酸エチルに対するCO<sub>2</sub>生成率（燃焼率）の温度依存性 図2のE（トルエン、コバルト・セリウム複合酸化物（白金担持なし））、図3のE（酢酸エチル、コバルト・セリウム複合酸化物（白金担持なし））

[0033] コバルト・セリウム複合酸化物（白金担持なし）を用いた場合、酢酸エチルのCO<sub>2</sub>生成率が90～100%に達する温度は約250℃付近であった（図3のE）が、トルエンでは300℃程度を必要とした（図2のE）。

[0034] [比較例3]

白金担持アルミナ（日揮ユニバーサル株式会社製市販品）

<1>触媒

白金担持アルミナを適度な大きさに砕いて触媒充填管内を閉塞しないように充填した。

[0035] <2>触媒の性能評価

トルエン及び酢酸エチルに対するCO<sub>2</sub>生成率（燃焼率）の温度依存性 図2のF（トルエン、市販白金担持アルミナ）、図3のF（酢酸エチル、市販白金担持アルミナ）

[0036] 市販の白金担持アルミナ触媒を用いた場合、トルエンのCO<sub>2</sub>生成率が90～100%に達する温度は200～250℃程度であった（図2のF）が、酢酸エチルでは約350℃付近となった（図3のF）。

[0037] [比較例4]

白金担持コバルト・セリウム複合酸化物（粉碎した酸化セリウムを使用）

<1>触媒の作製

コバルト炭酸塩を空气中、300℃で1時間焼成することにより酸化コバルトを作製した。

[0038] セリウムの炭酸塩を空气中、300℃で1時間焼成して酸化セリウムを作製し、湿式粉碎機（フリッチュ・ジャパン株式会社製遊星型ボールミル クラシックラインP-7）を用いて粉碎した。粉碎前のメディアン径は23.3 μm、粉碎後のメディアン径は0.415 μmであった。粉碎前後の細孔分布はマイクロトラック・ベル株式会社製BELSORP-maxを用いて測定した。粉碎後の試料をポリビニルピロリドンで保護された白金コロイド（田中貴金属工業株式会社製）の水溶液に浸漬させ、攪拌及び加温しながら、溶液を蒸発、乾燥させた。乾燥させた試料と酸化コバルトを混合し、空气中で1分間に0.9℃ずつ徐々に昇温して最終的に300℃で1時間焼成することにより目的触媒を得た。白金の担持率は、コバルト・セリウム複合酸化物に対して重量比で2%とした。

## [0039] &lt;2&gt;触媒の性能評価

150℃で24時間燃焼を継続した後のコーキング生成評価 図4のC (150℃、粉砕後の酸化セリウムを使用)

170℃で24時間燃焼を継続した後のコーキング生成評価 図4のD (170℃、粉砕後の酸化セリウムを使用)

粉砕前の酸化セリウムの細孔分布 図5のA (粉砕前)


粉砕後の酸化セリウムの細孔分布 図5のB (粉砕後)

[0040] トルエン燃焼により触媒表面に蓄積したコーキングの燃焼に伴うCO<sub>2</sub>の発生に関して、酸化セリウムを粉砕後にコバルト・セリウム複合酸化物を合成し、ポリビニルピロリドンで保護された白金コロイドの水溶液を用いて白金を担持した触媒では、150℃・24時間のトルエン燃焼後の触媒(図4のC)、170℃・24時間のトルエン燃焼後の触媒(図4のD)ともにコーキングの存在が認められなかった。これは粉砕により細孔容積が減少し(図5のA、B)、白金を担持する際、分散剤で保護された白金コロイド(直径33nm)の拡散性が向上し白金が表面により均一に分散するため、コーキング量が減少すると考えられる。

## 請求の範囲


- [請求項1] VOCを含有するガス燃焼処理用の、白金をコバルト・セリウム系複合酸化物上に直接担持させたVOC処理用触媒であって、  
触媒全体の質量に占めるコバルト・セリウム系複合酸化物の質量割合が80%以上であり、コバルト・セリウム系複合酸化物の質量に占める白金の含有量を $a$ （単位：質量%）とすると、 $0 < a \leq 20$ の範囲である  
ことを特徴とするVOC処理用触媒。
- [請求項2] 前記白金は、分散剤で保護された白金コロイドの溶液を原料とすることを特徴とする請求項1に記載のVOC処理用触媒。
- [請求項3] 前記触媒は、バインダー成分とともに成型してなる、或いは所望形状のステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミニウム合金、及びセラミックス材の何れか1つの担体に担持されている  
ことを特徴とする請求項1または2に記載のVOC処理用触媒。
- [請求項4] 請求項1ないし3いずれか記載のVOC処理用触媒の製造方法であって、  
前記コバルト・セリウム系複合酸化物は、コバルトとセリウムの炭酸塩を前駆体とする化合物を空气中300～500℃で焼成し、その後粉碎処理して作製する  
ことを特徴とするVOC処理用触媒の製造方法。
- [請求項5] 請求項1ないし3いずれか記載のVOC処理用触媒を用いたVOC処理方法であって、  
運転温度が、100～300℃である  
ことを特徴とするVOC処理方法。

[図1]




[図2]

- A. 白金 (1%、白金コロイド) 担持コバルト・セリウム複合酸化物
- B. 白金 (2%、白金コロイド) 担持コバルト・セリウム複合酸化物
- ◇ C. 白金 (5%、白金コロイド) 担持コバルト・セリウム複合酸化物
- D. 白金 (2%、塩化白金酸) 担持コバルト・セリウム複合酸化物
- ▲ E. コバルト・セリウム複合酸化物 (白金担持なし)
- F. 市販白金担持アルミナ




[図3]

- A. 白金 (1%、白金コロイド) 担持コバルト・セリウム複合酸化物
- B. 白金 (2%、白金コロイド) 担持コバルト・セリウム複合酸化物
- ◇ C. 白金 (5%、白金コロイド) 担持コバルト・セリウム複合酸化物
- D. 白金 (2%、塩化白金酸) 担持コバルト・セリウム複合酸化物
- ▲ E. コバルト・セリウム複合酸化物 (白金担持なし)
- F. 市販白金担持アルミナ






[図4]



[図5]



**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

International application No.

PCT/JP2018/024929

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
 Int.Cl. B01J23/89(2006.01) i, B01D53/86(2006.01) i, B01J37/00(2006.01) i,  
 B01J37/08(2006.01) i  
 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**  
 Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
 Int.Cl. B01J23/89, B01D53/86, B01J37/00, B01J37/08

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan	1922-1996
Published unexamined utility model applications of Japan	1971-2018
Registered utility model specifications of Japan	1996-2018
Published registered utility model applications of Japan	1994-2018

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)  
 JSTPlus (JDreamIII), JST7580 (JDreamIII), JSTChina (JDreamIII)

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X A	CN 105013508 A (ZHEJIANG UNIVERSITY) 04 November 2015, claims 1-6, examples 1-3, 6, 7, paragraphs [0055], [0056], fig. 1-5 (Family: none)	1, 3-5 2
A	JP 2011-224546 A (TOKYO METROPOLITAN INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE) 10 November 2011 (Family: none)	1-5
A	JP 6140326 B1 (RYUKI ENGINEERING INC.) 31 May 2017 & JP 2017-159203 A	1-5

Further documents are listed in the continuation of Box C.       See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search 13 September 2018 (13.09.2018)	Date of mailing of the international search report 02 October 2018 (02.10.2018)
---	--

Name and mailing address of the ISA/ Japan Patent Office 3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915, Japan	Authorized officer  Telephone No.
--	---

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2018/024929

## C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2008-86987 A (KOCH, Christian) 17 April 2008 & US 2008/0085830 A1 & WO 2008/040265 A1 & EP 1911512 A1 & DE 102006046884 A1 & CA 2605097 A1 & CN 101157042 A & KR 10-2008-0031649 A & BR PI0700119 A & RU 2007105466 A & MX 2007000657 A	1-5
A	JP 2001-187343 A (TOYOTA CENTRAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES, INC.) 10 July 2001 & US 6492298 B1 & EP 1040870 A2	1-5
A	JP 2003-225568 A (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) 12 August 2003 (Family: none)	1-5
A	JP 10-511602 A (ENGELHARD CORPORATION) 10 November 1998 & US 5578283 A & US 5653949 A & WO 1996/020787 A1 & EP 800420A1 & AT 225681 T & AU 2910895 A & BR 9510173 A & CN 1171748 A & MX 9704907 A & KR 10-0384349 B1	1-5
A	US 2008/0233039 A1 (SYMYX TECHNOLOGIES, INC.) 25 September 2008 & WO 2006/130858 A2 & EP 1890805 A2	1-5

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC）） Int.Cl. B01J23/89(2006.01)i, B01D53/86(2006.01)i, B01J37/00(2006.01)i, B01J37/08(2006.01)i		
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC）） Int.Cl. B01J23/89, B01D53/86, B01J37/00, B01J37/08		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2018年 日本国実用新案登録公報 1996-2018年 日本国登録実用新案公報 1994-2018年		
国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語） JSTPlus (JDreamIII), JST7580 (JDreamIII), JSTChina (JDreamIII)		
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X A	CN 105013508 A (ZHEJIANG UNIVERSITY) 2015.11.04, 請求項 1-6, 実施例 1-3,6,7, [0055], [0056], 図 1-5 (ファミリーなし)	1, 3-5 2
A	JP 2011-224546 A (地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター) 2011.11.10, (ファミリーなし)	1-5
A	JP 6140326 B1 (株式会社流機エンジニアリング) 2017.05.31 & JP 2017-159203 A	1-5
<input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す） 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献		
国際調査を完了した日 13.09.2018	国際調査報告の発送日 02.10.2018	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁（ISA/J P） 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官（権限のある職員） 壺内 信吾 電話番号 03-3581-1101 内線 3416	4G 3773

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 2008-86987 A (クリスティアン・コッホ) 2008.04.17 & US 2008/0085830 A1 & WO 2008/040265 A1 & EP 1911512 A1 & DE 102006046884 A1 & CA 2605097 A1 & CN 101157042 A & KR 10-2008-0031649 A & BR PI0700119 A & RU 2007105466 A & MX 2007000657 A	1-5
A	JP 2001-187343 A (株式会社豊田中央研究所) 2001.07.10 & US 6492298 B1 & EP 1040870 A2	1-5
A	JP 2003-225568 A (松下電器産業株式会社) 2003.08.12 (ファミリーなし)	1-5
A	JP 10-511602 A (エンゲルハード・コーポレーション) 1998.11.10 & US 5578283 A & US 5653949 A & WO 1996/020787 A1 & EP 800420 A1 & AT 225681 T & AU 2910895 A & BR 9510173 A & CN 1171748 A & MX 9704907 A & KR 10-0384349 B1	1-5
A	US 2008/0233039 A1 (SYMYX TECHNOLOGIES, INC.) 2008.09.25 & WO 2006/130858 A2 & EP 1890805 A2	1-5