

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2020年6月4日(04.06.2020)



(10) 国際公開番号

WO 2020/110941 A1

- (51) 国際特許分類:
B60C 1/00 (2006.01) *C08K 3/04* (2006.01)
C08L 7/00 (2006.01) *C08K 3/36* (2006.01)
C08L 15/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2019/045803
- (22) 国際出願日: 2019年11月22日(22.11.2019)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2018-225400 2018年11月30日(30.11.2018) JP
- (71) 出願人: 横浜ゴム株式会社 (THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1058685 東京都港区新橋5丁目3番11号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 清水 克典 (SHIMIZU Katsunori); 〒2548601 神奈川県平塚市追分2番1号 横浜ゴム株式会社 平塚製造所内 Kanagawa (JP).
尾崎 誠人 (OZAKI Makoto); 〒2548601 神奈川県平塚市追分2番1号 横浜ゴム株式会社 平塚製造所内 Kanagawa (JP).
- (74) 代理人: 清流国際特許業務法人, 外 (SEIRYU PATENT PROFESSIONAL CORPORATION et al.); 〒1040045 東京都中央区築地1丁目4番5号 第37興和ビル Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: RUBBER COMPOSITION FOR TIRE

(54) 発明の名称: タイヤ用ゴム組成物

(57) Abstract: Provided is a rubber composition for tires which is intended mainly for use in producing the undertread part of a pneumatic tire and which gives tires having low rolling resistance and excellent in terms of steering stability and durability. Fillers comprising carbon black and silica are incorporated into 100 parts by mass of a rubber ingredient comprising 50 mass% or more natural rubber and 15-50 mass% terminal-modified butadiene rubber, the mass ratio of the amount of the incorporated silica to the amount of the incorporated fillers being 0.1-0.5. The rubber composition is made to have a hardness set at 73 or higher and a 40°C resilience set at 60% or higher.

(57) 要約: 主に空気入りタイヤのアンダートレッド部に用いることを意図したタイヤ用ゴム組成物であって、転がり抵抗が低く、且つ、タイヤにした時の操縦安定性や耐久性に優れるタイヤ用ゴム組成物を提供する。天然ゴム50質量%以上と末端変性ブタジエンゴム15質量%~50質量%とを含むゴム成分100質量部に、カーボンブラックおよびシリカを含む充填剤を配合し、前記充填剤の配合量に対する前記シリカの配合量の質量比率を0.1~0.5にし、ゴム組成物の硬度を73以上、40°Cにおける反発弾性率が60%以上に設定する。

WO 2020/110941 A1

明 細 書

発明の名称 : タイヤ用ゴム組成物

技術分野

[0001] 本発明は、主に空気入りタイヤのアンダートレッド部に用いることを意図したタイヤ用ゴム組成物に関する。

背景技術

[0002] 空気入りタイヤにおいては、環境負荷を低減するために走行時の燃費性能を向上することが求められている。そのため、空気入りタイヤの各部を構成するゴム組成物の発熱を抑制することが行われている。近年、燃費性能の更なる改善のために、例えば、空気入りタイヤの踏面を形成するキャップトレッド部の内側に配置されるアンダートレッド部を構成するゴム組成物についても発熱を抑制することが求められている。

[0003] ゴム組成物の発熱性の指標としては、一般に動的粘弾性測定による60℃における $\tan \delta$ （以下、「 $\tan \delta$ （60℃）」という。）が用いられ、ゴム組成物の $\tan \delta$ （60℃）が小さいほど発熱性が小さくなる。そして、ゴム組成物の $\tan \delta$ （60℃）を小さくする方法として、例えばカーボンブラック等の充填材の配合量を少なくしたり、カーボンブラックの粒径を大きくすることが挙げられる。或いは、シリカを配合することも提案されている（例えば特許文献1を参照）。しかしながら、これらの方法では、必ずしもゴム硬度や耐疲労性が十分に得られず、タイヤに利用したとき（特に、アンダートレッド部に用いたとき）に、操縦安定性や耐久性への影響が懸念される。そのため、アンダートレッド部として用いることを意図したタイヤ用ゴム組成物において、タイヤにした時の操縦安定性や耐久性を良好に維持しながら、低転がり性を向上する更なる対策が求められている。

先行技術文献

特許文献

[0004] 特許文献1：日本国特開2015-059181号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0005] 本発明の目的は、主に空気入りタイヤのアンダートレッド部に用いることを意図したタイヤ用ゴム組成物であって、転がり抵抗が低く、且つ、タイヤにした時の操縦安定性や耐久性に優れるタイヤ用ゴム組成物を提供することにある。

課題を解決するための手段

[0006] 上記目的を達成する本発明のタイヤ用ゴム組成物は、天然ゴム50質量%以上と末端変性ブタジエンゴム15質量%～50質量%とを含むゴム成分100質量部に対して、カーボンブラックおよびシリカを含む充填剤が配合され、前記充填剤の配合量に対する前記シリカの配合量の質量比率が0.1～0.5であるタイヤ用ゴム組成物であって、硬度が73以上、40℃における反発弾性率が60%以上であることを特徴とする。

発明の効果

[0007] 本発明のタイヤ用ゴム組成物は、ゴム成分として天然ゴムに加えて末端変性ブタジエンゴムを併用し、且つ、充填材としてカーボンブラックとシリカを併用し、ゴム組成物の硬度や反発弾性率を上記のように十分に高めているので、転がり抵抗を低減しながら、タイヤにした時の操縦安定性や耐久性を向上することができる。特に、カーボンブラックおよびシリカと末端変性ブタジエンゴムとを組み合わせる用いながら、カーボンブラックおよびシリカの総量に対するシリカの配合量を上記のように設定しているため、発熱を悪化させずに、効果的にタイヤにした時の操縦安定性や耐久性を向上し、これら性能をバランスよく改善することができる。

[0008] 尚、本発明において、「硬度」とは、JIS K6253に準拠して、デュロメータのタイプAにより温度20℃で測定したゴム組成物の硬度である。また、「40℃における反発弾性率」とは、JIS K6255に準拠して、リュプケ式反発弾性試験装置により温度40℃で測定したゴム組成物の

反発弾性率である。

- [0009] 本発明では、末端変性ブタジエンゴムの重量平均分子量 (M_w) および数平均分子量 (M_n) から求められる分子量分布 (M_w/M_n) が 2.0 以下であることが好ましい。このように分子量分布を狭くすることで、ゴム物性がより良好になり、転がり抵抗を低減しながら、タイヤにした時の操縦安定性や耐久性を向上するには有利になる。尚、本発明において、「重量平均分子量 M_w 」と「数平均分子量 M_n 」とは、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー (GPC) により標準ポリスチレン換算により測定するものとする。
- [0010] 本発明では、末端変性ブタジエンゴムの末端の官能基が水酸基、アミノ基、アルコキシ基、エポキシ基のうちの少なくとも 1 種であることが好ましい。これによりカーボンブラックおよびシリカとの親和性が高まり、カーボンブラックおよびシリカの分散性がより改善されるので、より効果的に、発熱性を低く維持しながらゴム硬度や接着性を高めることができ、これら性能をバランスよく両立するには有利になる。
- [0011] 本発明では、ゴム成分 100 質量部に対する前記充填剤の配合量が 55 質量部以上であることが好ましい。このようにカーボンブラックおよびシリカを十分な量配合することで、発熱性を低く維持しながらゴム硬度を効果的に高めることができ、前述の性能をバランスよく両立するには有利になる。
- [0012] 本発明では、ゴム成分 100 質量部に対してアミン系老化防止剤を 1.0 質量部～4.0 質量部配合することが好ましい。また、ゴム成分 100 質量部に対してワックスを 0 質量部超 2.0 質量部以下配合することが好ましい。このように老化防止剤やワックスを配合することで、耐クラック性や加工性を向上することができる。
- [0013] 本発明のタイヤ用ゴム組成物は、空気入りタイヤのアンダートレッド部に用いることが好ましく、本発明のタイヤ用ゴム組成物をアンダートレッド部に用いた空気入りタイヤは、操縦安定性や耐久性を良好に維持しながら、燃費性能を向上することができる。

発明を実施するための形態

- [0014] 本発明のタイヤ用ゴム組成物において、ゴム成分はジエン系ゴムであり、天然ゴムと末端変性ブタジエンゴムとを必ず含む。
- [0015] 天然ゴムとしては、タイヤ用ゴム組成物に通常用いられるゴムを使用することができる。天然ゴムを配合することで、タイヤ用ゴム組成物として十分なゴム強度を得ることができる。ジエン系ゴム全体を100質量%としたとき、天然ゴムの配合量は50質量%以上、好ましくは50質量%～85質量%、より好ましくは60質量%～85質量%である。天然ゴムの配合量が50質量%未満であるとゴム強度が低下する。
- [0016] 末端変性ブタジエンゴムは、分子鎖の片末端または両末端が官能基を有する有機化合物で変性されたブタジエンゴムである。このような末端変性ブタジエンゴムを配合することにより、後述のカーボンブラックやシリカとの親和性を高くし分散性を改善するため、発熱性を低く維持しながら、カーボンブラックやシリカの作用効果を一層向上して、ゴム硬度を高めることができる。分子鎖の末端を変性する官能基としては、例えばアルコキシシリル基、ヒドロキシル基（水酸基）、アルデヒド基、カルボキシル基、アミノ基、アミド基、イミノ基、アルコキシル基、エポキシ基、アミド基、チオール基、エーテル基、シロキサン結合基を挙げることができる。なかでもヒドロキシル基（水酸基）、アミノ基、アミド基、アルコキシル基、エポキシ基、シロキサン結合基から選ばれる少なくとも一つであるとよい。ここで、シロキサン結合基は、 $-O-Si-O-$ 構造を有する官能基とする。
- [0017] ジエン系ゴム全体を100質量%としたとき、末端変性ブタジエンゴムの配合量は、15質量%～50質量%、好ましくは30質量%～40質量%である。末端変性ブタジエンゴムの配合量が15質量%未満であると低燃費性が悪化する。末端変性ブタジエンゴムの配合量が50質量%を超えるとゴム強度が低下する。
- [0018] 末端変性ブタジエンゴムの分子量分布（ M_w/M_n ）は、好ましくは2.0以下、より好ましくは1.1～1.6である。このように、末端変性ブタ

ジエンゴムとして分子量分布が狭いものを用いることで、ゴム物性がより良くなり、転がり抵抗を低減しながら、タイヤにした時の操縦安定性や耐久性を効果的に向上することができる。末端変性ブタジエンゴムの分子量分布 (M_w/M_n) が 2.0 を超えるとヒステリシスロスが大きくなってゴムの発熱性が大きくなると共に、耐コンプレッションセット性が低下する。

[0019] 本発明で使用する末端変性ブタジエンゴムのガラス転移温度 T_g は好ましくは -85°C 以下、より好ましくは -90°C ~ -100°C であるとよい。このようにガラス転移温度 T_g を設定することで、発熱性を効果的に低減することができる。ガラス転移温度 T_g が -80°C を超えると発熱性を低減する効果が十分に得られなくなる。尚、天然ゴムのガラス転移温度 T_g は特に限定されないが、例えば -70°C ~ -80°C に設定することができる。

[0020] 本発明で使用する末端変性ブタジエンゴムは、ビニル含有量が好ましくは 0.1 質量% ~ 20 質量%、より好ましくは 0.1 質量% ~ 15 質量% である。末端変性ブタジエンゴムのビニル含有量が 0.1 質量% 未満であると、カーボンブラックやシリカとの親和性が不足し発熱を十分に低減することが難しくなる。末端変性ブタジエンゴムのビニル含有量が 20 質量% を超えると、ゴム組成物のガラス転移温度 T_g が上昇し、転がり抵抗および耐摩耗性を十分に改良することができない。尚、末端変性ブタジエンゴムのビニル単位含有量は赤外分光分析（ハンプトン法）により測定するものとする。末端変性ブタジエンゴムにおけるビニル単位含有量の増減は、触媒等、通常の方法で適宜調製することができる。

[0021] 本発明のタイヤ用ゴム組成物は、天然ゴム、末端変性ブタジエンゴム以外の他のジエン系ゴムを含有してもよい。他のジエン系ゴムとしては、例えば、末端変性していないブタジエンゴム、スチレンブタジエンゴム、イソプレングム、アクリロニトリル-ブタジエンゴム等が挙げられる。これらジエン系ゴムは、単独又は任意のブレンドとして使用することができる。

[0022] 本発明のタイヤ用ゴム組成物は、充填剤としてカーボンブラックおよびシリカの両方が必ず配合される。これら充填剤を配合することでゴム組成物の

強度を高めることができる。特に、シリカを上述の変性ブタジエンゴムと組み合わせて配合することで、発熱性を低く維持しながら、ゴム硬度を効果的に高めることができる。これら充填剤は、カーボンブラックおよびシリカの総量に対するシリカの質量比率が0.1～0.5、好ましくは0.15～0.3になるように配合する。シリカの質量比率がこの範囲から外れると、発熱性を低く維持しながらゴム硬度や接着性を高める効果が得られない。特に、シリカの質量比率が過多であるとゴム組成物の接着性が低下してタイヤにした時の耐久性が悪化する虞がある。

[0023] カーボンブラックおよびシリカを含む充填材の配合量は、上記質量比率を満たしていれば、特に限定されないが、充填剤の配合量は、前述のジエン系ゴム100質量部に対して、好ましくは55質量部以上、より好ましくは70質量部～90質量部にするとよい。充填剤の配合量が55質量部未満であるとゴム組成物の硬度が低下する。尚、充填剤の配合量とシリカの質量比率との関係から、シリカの配合量は、ジエン系ゴム100質量部に対して、好ましくは20質量部～50質量部、より好ましくは20質量部～40質量部であり、カーボンブラックの配合量は、ジエン系ゴム100質量部に対して、好ましくは30質量部～60質量部、より好ましくは35質量部～50質量部である。

[0024] 本発明で使用するカーボンブラックは、窒素吸着比表面積 $N_2 SA$ が好ましくは $140 m^2/g$ 以下、より好ましくは $100 m^2/g \sim 130 m^2/g$ であるとよい。このように粒径が大きいカーボンブラックを上述の変性ブタジエンゴムと組み合わせて配合することで、発熱性を低く維持しながら、ゴム硬度を効果的に高めることができる。カーボンブラックの窒素吸着比表面積 $N_2 SA$ が $150 m^2/g$ を超えると発熱性が悪化する。尚、本発明において、カーボンブラックの窒素吸着比表面積 $N_2 SA$ は、JIS 6217-2に準拠して測定するものとする。

[0025] 本発明で使用するシリカは、CTAB吸着比表面積が好ましくは $140 m^2/g \sim 250 m^2/g$ 、より好ましくは $150 m^2/g \sim 220 m^2/g$ である

とよい。このようなシリカを用いることで発熱性を向上することができる。シリカのCTAB吸着比表面積が $130\text{ m}^2/\text{g}$ 未満であるとゴム強度が低下する。シリカのCTAB吸着比表面積が $250\text{ m}^2/\text{g}$ を超えると発熱性が悪化する。尚、本発明において、シリカのCTAB吸着比表面積は、ISO 5794に準拠して測定するものとする。

[0026] このようにシリカを用いる場合、シランカップリング剤を併用することが好ましい。シランカップリング剤の配合量はシリカの質量に対して好ましくは5質量%~10質量%、より好ましくは7質量%~9質量%にする。このようにシランカップリング剤を配合することで、シリカの分散性を向上しゴム成分に対する補強性をより高くすることができる。シランカップリング剤の配合量がシリカの質量の5質量%未満であると、シリカの分散性を向上する効果が十分に得られない。シランカップリング剤の配合量がシリカの質量の10質量%を超えると、シランカップリング剤同士が縮合してしまい、所望の効果を得ることができなくなる。シランカップリング剤の種類は特に限定されないが、硫黄含有シランカップリング剤が好ましく、例えばビス-(3-トリエトキシシリルプロピル)テトラサルファイド、ビス(3-トリエトキシシリルプロピル)ジサルファイド、3-トリメトキシシリルプロピルベンゾチアゾールテトラサルファイド、 γ -メルカプトプロピルトリエトキシシラン、3-オクタノイルチオプロピルトリエトキシシラン等を例示することができる。

[0027] 本発明のゴム組成物は、上述のカーボンブラックおよびシリカ以外の他の無機充填剤を配合することができる。他の無機充填剤としては、例えばクレー、タルク、炭酸カルシウム、マイカ、水酸化アルミニウム等を例示することができる。

[0028] 本発明では、アミン系老化防止剤および/またはワックスを配合することが好ましい。これらを配合することで、耐クラック性や加工性を向上することができる。アミン系老化防止剤の配合量は、ゴム成分100質量部に対して好ましくは1.0質量部~4.0質量部、より好ましくは1.5質量部~

3. 5質量部である。ワックスの配合量は、ゴム成分100質量部に対して好ましくは0質量部超2.0質量部以下、より好ましくは0.1質量部以上2.0質量部以下である。アミン系老化防止剤とワックスとは、それぞれ単独で配合してもよく、併用してもよい。アミン系老化防止剤の配合量が1.0質量部未満であると、耐クラック性や加工性を向上する効果が見込めなくなり、特に耐クラック性が低下する。アミン系老化防止剤の配合量が4.0質量部を超えると加工性が低下する。ワックスの配合量が2.0質量部を超えると加工性が低下する。

[0029] 本発明のタイヤ用ゴム組成物には、上記以外の他の配合剤を添加することができる。他の配合剤としては、加硫又は架橋剤、加硫促進剤、アミン系以外の老化防止剤、液状ポリマー、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂など、一般的に空気入りタイヤに使用される各種配合剤を例示することができる。これら配合剤の配合量は本発明の目的に反しない限り、従来一般的な配合量にすることができる。また混練機としては、通常のゴム用混練機械、例えば、バンバリーミキサー、ニーダー、ロール等を使用することができる。

[0030] このような配合からなる本発明のタイヤ用ゴム組成物の硬度は73以上、好ましくは75~80、より好ましくは76~78である。また、本発明のタイヤ用ゴム組成物の40℃における反発弾性率は60%以上、好ましくは60%~65%、より好ましくは62%~65%である。本発明のゴム組成物はこのような物性を有するため、転がり抵抗を低減しながら、タイヤにした時の操縦安定性や耐久性を向上することができる。硬度が73未満であると、タイヤにした時の操縦安定性が悪化する。反発弾性率が60%未満であると、発熱が悪化し転がり抵抗を低減することができない。尚、これら硬度や反発弾性率は上述の配合のみで決定されるものではなく、例えば混練条件や混練方法によっても調整可能な物性である。

[0031] 本発明のタイヤ用ゴム組成物は、上述の配合や物性により、転がり抵抗を低減しながら、タイヤにした時の操縦安定性や耐久性を向上することができる。具体的には、ゴム成分として天然ゴムに加えて末端変性ブタジエンゴム

を併用し、且つ、充填材としてカーボンブラックとシリカを適切な質量比率で併用し、これら充填剤と末端変性ブタジエンゴムとを組み合わせ用いており、更に、ゴム組成物の硬度や反発弾性率を上記のように十分に高めているので、転がり抵抗を低減しながら、タイヤにした時の操縦安定性や耐久性を向上することができ、これら性能をバランスよく改善することができる。そのため、本発明のタイヤ用ゴム組成物は、空気入りタイヤのアンダートレッド部に用いることが好ましく、本発明のタイヤ用ゴム組成物をアンダートレッド部に用いた空気入りタイヤは、操縦安定性や耐久性を良好に維持しながら、燃費性能を向上することができる。

[0032] 以下、実施例によって本発明を更に説明するが、本発明の範囲はこれらの実施例に限定されるものではない。

実施例

[0033] 表1～3に示す配合からなる28種類のゴム組成物（標準例1、比較例1～11、実施例1～16）を、それぞれ加硫促進剤および硫黄を除く配合成分を秤量し、1.8Lの密閉式バンバリーミキサーで5分間混練し、温度150℃でマスターバッチを放出し室温冷却した。その後、このマスターバッチを1.8Lの密閉式バンバリーミキサーに供し、加硫促進剤及び硫黄を加え2分間混合してゴム組成物を調製した。次に、得られたゴム組成物を所定の金型中で160℃、20分間プレス加硫して加硫ゴム試験片を作製した。

[0034] 尚、表1～3において、ゴム組成物の硬度は、JIS K6253に準拠して、デュロメータのタイプAにより温度20℃で測定した。また、ゴム組成物の反発弾性率は、JIS K6255に準拠して、リュプケ式反発弾性試験装置により温度40℃で測定した。

[0035] 得られたゴム組成物について、下記に示す方法により、低燃費性能、操縦安定性、耐久性、耐クラック性、加工性の評価を行った。

[0036] 低燃費性能

得られたゴム組成物をアンダートレッドに使用した試験タイヤ（タイヤサイズ215/45R17）を作製し、標準リム（リムサイズ7JJ）に組み

付けて、空気圧を230kPaとし、室内ドラム試験機（ドラム径：1707mm）を用いて、JATMA イヤーブック2009年版記載の当該空気圧における最大負荷荷重の85%に相当する荷重を負荷してドラムに押し付けた状態で、速度80km/hで走行させたときの転動抵抗を測定した。評価結果は、測定値の逆数を用いて、標準例1の値を100とする指数で示した。この指数値が大きいほど転動抵抗が小さく、低燃費性能に優れることを意味する。

[0037] 操縦安定性

得られたゴム組成物をアンダートレッドに使用した試験タイヤ（タイヤサイズ215/45R17）を作製し、標準リム（リムサイズ7JJ）に組み付けて、空気圧を230kPaとし、排気量2000ccの試験車両に装着し、舗装路面からなるテストコースにて、80km/h走行時にレーンチェンジをする際の路面応答性についてテストドライバーによる官能評価を行った。評価結果は、標準例1を100とする指数値にて示した。この指数値が大きいほどレーンチェンジをする際の路面応答性が良好であり、操縦安定性が優れていることを意味する。

[0038] 耐久性

得られたゴム組成物をアンダートレッドに使用した試験タイヤ（タイヤサイズ215/45R17）を作製し、標準リム（リムサイズ7JJ）に組み付けて、空気圧を230kPaとし、排気量2000ccの試験車両に装着し、8の字巡回テストコースを巡回加速度0.8G、500ラップの条件で走行し、走行後のトレッド部の摩耗量を測定した。評価結果は、測定値の逆数を用い、標準例1を100とする指数にて示した。この指数値が大きいほど摩耗量が小さく、耐久性に優れることを意味する。

[0039] 耐クラック性

得られた試験片からJIS K6251に準拠したJIS 3号ダンベル型試験片を切り出した。この試験片をJIS K6260に準拠し、デマチャ屈曲き裂試験機を用いて、温度23℃、ストローク40mm、速度300±

10rpm、屈曲回数10万回の条件で、繰り返し屈曲によるき裂成長の長さを測定し、その後、試験片表面の亀裂（クラック）の有無を目視で観察し以下のA～Cで評価した。得られた結果を、表1～3の「耐クラック性」の欄に示した。

A：亀裂の数が少ない（およそ10個未満）

B：亀裂の数が多し（およそ10個以上、100個未満）

C：亀裂が無数に存在する（およそ100個以上）

[0040] 加工性

得られたゴム組成物をシート状に押出成形し、押出後3時間後の2枚の押出物（圧着用試料）を圧着荷重0.98N、圧着時間0秒、圧着速度50cm/minの条件で圧着した後に、剥離速度125cm/minの条件で剥離して、その際の粘着力をPICMA式タックメーター（東洋精機製作所社製）により測定した。評価結果は、以下のA～Cで示した。尚、A～Cの評価に用いた「タック指数」は、測定値を用いて、標準例1を100とした指数である。

A：加工性が非常に良好（タック指数が95超）

B：加工性が良好（タック指数が80超95以下）

C：加工性が悪い（タック指数が80以下）

[0041]

[表1]

表1

	標準例	比較例	比較例	比較例	比較例	比較例	比較例	比較例	比較例	比較例	比較例	比較例	比較例
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	比較例	比較例
NR	質量部 80	80	90	80	80	80	60	80	80	80	80	80	80
SBR	質量部 20												
変性S-SBR	質量部 20	20					30						
BR	質量部 20							20	20	20	20	20	20
変性BR1	質量部												
変性BR2	質量部												
変性BR3	質量部		10	20	20	20	10						
CB1	質量部 50	50	50	65	40		50	50	50	50	50	50	50
CB2	質量部 20	20	20		20	55							
シリカ1	質量部												
シリカ2	質量部												
充填剤総配合量	質量部 70	70	70	65	60	60	70	70	70	70	70	70	70
シリカ比率	0.29	0.29	0.29	0.00	0.33	0.33	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
シランカップリング剤	質量部 1.6	1.6	1.6		1.6	1	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
酸化亜鉛	質量部 3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
アクリン酸	質量部 1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
老化防止剤1	質量部 2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
老化防止剤2	質量部 1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
ワックス	質量部												
イオウ	質量部 4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
加硫促進剤	質量部 2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
硬度	73	73	74	76	68	76	75	74	71	72	72	72	72
反発弾性率	% 55	50	53	53	60	54	57	55	53	55	55	55	55
低燃費性能	指数 100	91	104	96	109	98	104	100	100	100	100	100	100
操縦安定性	指数 100	100	101	104	93	102	100	100	100	100	100	100	100
耐久性	指数 100	100	88	88	88	101	88	95	100	100	100	100	100
耐クラック性	B	B	B	B	B	B	B	C	A	A	A	A	C
加工性	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C

[0042]

[表2]

表2

	実施例 1	実施例 2	実施例 3	実施例 4	実施例 5	実施例 6	実施例 7	実施例 8
NR	質量部 80	80	80	80	80	80	50	85
SBR	質量部							
変性S-SBR	質量部							
BR	質量部							
変性BR1	質量部		20					
変性BR2	質量部 20							
変性BR3	質量部	20		20	20	20	50	15
CB1	質量部 50	50	50	60	35		50	50
CB2	質量部					10		
シリカ1	質量部 20	20	20	20	40		20	20
シリカ2	質量部					40		
充填剤総配合量	質量部 70	70	70	80	75	50	70	70
シリカ比率	0.29	0.29	0.29	0.25	0.53	0.80	0.29	0.29
ジアンカプリング剤	質量部 1.6	1.6	1.6	1.6	3.2	1.6	1.6	1.6
酸化亜鉛	質量部 3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
ステアリン酸	質量部 1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
老化防止剤	質量部 2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
老化防止剤2	質量部 1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
ワックス	質量部							
イオウ	質量部 4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
加硫促進剤	質量部 2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
硬度	74	73	73	78	75	64	74	74
反発弾性率	% 62	63	62	60	61	72	66	60
低燃費性能	指数 113	115	113	109	111	120	115	110
操縦安定性	指数 101	100	100	107	103	100	101	100
耐久性	指数 100	104	100	112	120	100	101	110
耐クワック性	B	B	B	B	B	B	B	B
加工性	A	A	A	A	A	A	A	A

[0043]

[表3]

表3

	実施例 9	実施例 10	実施例 11	実施例 12	実施例 13	実施例 14	実施例 15	実施例 16
NR	質量部 80	質量部 80	質量部 80	質量部 80	質量部 80	質量部 80	質量部 80	質量部 80
SBR								
変性S-SBR								
BR								
変性BR1								
変性BR2								
変性BR3	質量部 20	質量部 20	質量部 20	質量部 20	質量部 20	質量部 20	質量部 20	質量部 20
CB1	質量部 63	質量部 35	質量部 52	質量部 52	質量部 52	質量部 52	質量部 52	質量部 52
CB2								
シリカ1	質量部 7	質量部 35	質量部 20	質量部 20	質量部 20	質量部 20	質量部 20	質量部 20
シリカ2								
充填剤総配合量	質量部 70	質量部 70	質量部 72	質量部 72	質量部 72	質量部 72	質量部 72	質量部 72
シリカ比率	0.10	0.50	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
ジエンカップリング剤	質量部 0.56	質量部 2.8	質量部 1.6	質量部 1.6	質量部 1.6	質量部 1.6	質量部 1.6	質量部 1.6
酸化亜鉛	質量部 3.0	質量部 3.0	質量部 3.0	質量部 3.0	質量部 3.0	質量部 3.0	質量部 3.0	質量部 3.0
アクリン酸	質量部 1.0	質量部 1.0	質量部 1.0	質量部 1.0	質量部 1.0	質量部 1.0	質量部 1.0	質量部 1.0
老化防止剤	質量部 2.0	質量部 2.0	質量部 3.0	質量部 1.0	質量部 4.0			質量部 2.0
老化防止剤2	質量部 1.0	質量部 1.0	質量部 1.0	質量部 1.0	質量部 1.0	質量部 1.0	質量部 1.0	質量部 1.0
ワックス			質量部 1.0					
イオウ	質量部 4.0	質量部 4.0	質量部 4.0	質量部 4.0	質量部 4.0	質量部 4.0	質量部 4.0	質量部 4.0
加硫促進剤	質量部 2.0	質量部 2.0	質量部 2.0	質量部 2.0	質量部 2.0	質量部 2.0	質量部 2.0	質量部 2.0
硬度	79	74	73	74	73	74	73	73
反発弾性率	% 60	% 60	% 63	% 62	% 61	% 62	% 62	% 62
低燃費性能	指数 110	指数 110	指数 115	指数 113	指数 114	指数 114	指数 114	指数 114
操縦安定性	指数 110	指数 100	指数 100	指数 101	指数 100	指数 101	指数 100	指数 100
耐久性	指数 110	指数 100	指数 108	指数 108	指数 110	指数 105	指数 109	指数 110
耐クラック性	B	B	A	A	A	B	A	A
加工性	A	A	A	A	A	A	A	B

[0044] 表1～3において使用した原材料の種類を下記に示す。

- ・ NR : 天然ゴム、TSR 20 (ガラス転移温度 Tg : -65℃)
- ・ SBR : スチレンブタジエンゴム、日本ゼオン社製 Nipol 1502 (ガラス転移温度 : -60℃)
- ・ 変性S-SBR : 末端変性溶液重合スチレンブタジエンゴム、日本ゼオン社製 Nipol NS612 (非油展品、ガラス転移温度 Tg : -65℃、官能基 : 水酸基)
- ・ BR : ブタジエンゴム、日本ゼオン社製 Nipol BR1220 (ガラス転移温度 Tg : -105℃)
- ・ 変性BR1 : 末端変性ブタジエンゴム、JSR社製 BR54 (ガラス転

移温度 T_g : -107°C 、官能基 : シラノール基、分子量分布 2.5)

・変性BR2 : 下記の方法で合成した末端変性ブタジエンゴム (ガラス転移温度 T_g : -93°C 、官能基 : ポリオルガノシロキサン基)

・変性BR3 : 末端変性ブタジエンゴム、日本ゼオン社製 Nipol BR1250H (ガラス転移温度 T_g : -96°C 、官能基 : N-メチルピロリドン基、分子量分布 1.1)

・CB1 : カーボンブラック、新日化カーボン社製 ニテロン#3001H (窒素吸着比表面積 $N_2 SA$: $115\text{ m}^2/\text{g}$)

・CB2 : カーボンブラック、新日化カーボン社製 ニテロン#430 (窒素吸着比表面積 $N_2 SA$: $134\text{ m}^2/\text{g}$)

・シリカ1 : デグサ社製 Ultrasil VN3 (CTAB吸着比表面積 : $153\text{ m}^2/\text{g}$)

・シリカ2 : Rhodia社製 Zeosil Premim200MP (CTAB吸着比表面積 : $210\text{ m}^2/\text{g}$)

・シランカップリング剤 : エボニックデグサ社製 Si69

・酸化亜鉛 : 正同化学工業社製 酸化亜鉛3種

・ステアリン酸 : 花王社製 ルナックS-25

・老化防止剤1 : アミン系老化防止剤、フレキシス社製 サントフレックス6PPD

・老化防止剤2 : アミン-ケトン系老化防止剤、大内新興化学工業社製 ノクラック224

・ワックス : 大内新興化学工業社製 サンノック

・イオウ : 四国化成工業社製 ミュークロンOT-20

・加硫促進剤 : 大内新興化学工業社製 ノクセラ-CZ

[0045] 変性BR2の合成方法

攪拌機付きオートクレーブに、窒素雰囲気下、シクロヘキサン5670g、1,3-ブタジエン700gおよび、テトラメチルエチレンジアミン0.17mmolを仕込んだ後、シクロヘキサンと1,3-ブタジエンとに含ま

れる重合を阻害する不純物の中和に必要な量の n -ブチルリチウムを添加し、更に、重合反応に用いる分の n -ブチルリチウムを 8.33 mmol 加えて、 50°C で重合を開始した。重合を開始してから 20 分経過後に、 $1,3$ -ブタジエン 300 g を 30 分間かけて連続的に添加した。重合反応中の最高温度は 80°C であった。連続添加終了後、更に 15 分間重合反応を継続し、重合転化率が 95% から 100% の範囲になったことを確認してから、少量の重合溶液をサンプリングした。サンプリングした少量の重合溶液は、過剰のメタノールを添加して反応停止した後、風乾して、重合体を取得し、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー (GPC) 分析の試料とした。その試料を用いて、重合体 (活性末端を有する共役ジエン系重合体鎖に該当) のピークトップ分子量および分子量分布を測定したところ、それぞれ、「 23 万」および「 1.04 」であった。

[0046] 前述の少量の重合溶液をサンプリングした直後、重合溶液に、 $1,6$ -ビス (トリクロロシリル) ヘキサン 0.288 mmol (重合に使用した n -ブチルリチウムの 0.0345 倍モルに相当) を 40 重量%シクロヘキサン溶液の状態に添加し、 30 分間反応させた。更に、その後、ポリオルガノシロキサン A 0.0382 mmol (重合に使用した n -ブチルリチウムの 0.00459 倍モルに相当) を 20 重量%キシレン溶液の状態に添加し、 30 分間反応させた。その後、重合停止剤として、使用した n -ブチルリチウムの 2 倍モルに相当する量のメタノールを添加した。これにより、変性ブタジエンゴムを含有する溶液を得た。この溶液に、ゴム成分 100 部あたり、老化防止剤として $2,4$ -ビス (n -オクチルチオメチル) - 6 -メチルフェノール 0.2 部を添加した後、スチームストリッピングにより溶媒を除去し、 60°C で 24 時間真空乾燥して、固形状の変性ブタジエンゴム (変性 BR2) を得た。この変性ブタジエンゴム (変性 BR2) について、重量平均分子量、分子量分布、カップリング率、ビニル結合含有量、および、ムーニー粘度を測定したところ、それぞれ、「 51 万」、「 1.46 」、「 28% 」、「 11 質量%」および「 46 」であった。

[0047] 表1～3から明らかなように、実施例1～16のゴム組成物（タイヤ）は、標準例1に対して低燃費性能、操縦安定性、耐久性をバランスよく向上した。また、標準例1と同等以上の良好な耐クラック性および加工性を発揮した。

[0048] 一方、比較例1のゴム組成物（タイヤ）は、末端変性ブタジエンゴムの代わりにスチレンブタジエンゴムが配合されているため、低燃費性能が悪化した。比較例2のゴム組成物（タイヤ）は、末端変性ブタジエンゴムの代わりに末端変性溶液重合スチレンブタジエンゴムが配合されているため、低燃費性能および耐久性が悪化した。比較例3のゴム組成物（タイヤ）は、末端変性ブタジエンゴムの配合量が少なすぎるため、耐久性が悪化した。比較例4のゴム組成物（タイヤ）は、シリカが配合されないため、低燃費性能および耐久性が悪化した。比較例5のゴム組成物（タイヤ）は、硬度が小さすぎるため、操縦安定性および耐久性が悪化した。比較例6のゴム組成物（タイヤ）は、反発弾性率が小さすぎるため、発熱性が悪化した。比較例7のゴム組成物（タイヤ）は、天然ゴムおよび末端変性ブタジエンゴムだけでなく、更にスチレンブタジエンゴムが配合されているため、耐久性が悪化した。比較例8のゴム組成物（タイヤ）は、末端変性ブタジエンゴムが配合されないため、低燃費性能、操縦安定性能を向上する効果が得られず、更に、アミン系ではない老化防止剤だけが配合されるので、耐クラック性および耐久性が悪化した。比較例9のゴム組成物（タイヤ）は、末端変性ブタジエンゴムが配合されないため、低燃費性能、操縦安定性能、耐久性を向上する効果が得られず、更に、老化防止剤の配合量が多すぎるため、加工性が悪化した。比較例10のゴム組成物（タイヤ）は、末端変性ブタジエンゴムが配合されないため、低燃費性能、操縦安定性能、耐久性を向上する効果が得られず、更に、ワックスの配合量が多すぎるため、加工性が悪化した。比較例11のゴム組成物（タイヤ）は、末端変性ブタジエンゴムが配合されないため、低燃費性能、操縦安定性能、耐久性を向上する効果が得られず、更に、アミン系ではない老化防止剤だけが多量に配合されるため、耐クラック性および加工性

が悪化した。

請求の範囲

- [請求項1] 天然ゴム50質量%以上と末端変性ブタジエンゴム15質量%～50質量%とを含むゴム成分100質量部に、カーボンブラックおよびシリカを含む充填剤が配合され、前記充填剤の配合量に対する前記シリカの配合量の質量比率が0.1～0.5であるタイヤ用ゴム組成物であって、硬度が73以上、40℃における反発弾性率が60%以上であることを特徴とするタイヤ用ゴム組成物。
- [請求項2] 前記末端変性ブタジエンゴムの重量平均分子量(Mw)および数平均分子量(Mn)から求められる分子量分布(Mw/Mn)が2.0以下であることを特徴とする請求項1に記載のタイヤ用ゴム組成物。
- [請求項3] 前記末端変性ブタジエンゴムの末端の官能基が水酸基、アミノ基、アミド基、アルコキシル基、エポキシ基、シロキサン結合基からなる群から選ばれる少なくとも1種であることを特徴とする請求項1または2に記載のタイヤ用ゴム組成物。
- [請求項4] 前記ゴム成分100質量部に対する前記充填剤の配合量が55質量部以上であることを特徴とする請求項1～3のいずれかに記載のタイヤ用ゴム組成物。
- [請求項5] 前記ゴム成分100質量部に対してアミン系老化防止剤が1.0質量部～4.0質量部配合されたことを特徴とする請求項1～4のいずれかに記載の空気入りタイヤ。
- [請求項6] 前記ゴム成分100質量部に対してワックスが0質量部超2.0質量部以下配合されたことを特徴とする請求項1～5のいずれかに記載の空気入りタイヤ。
- [請求項7] 請求項1～6のいずれかに記載のタイヤ用ゴム組成物をアンダートレッド部に用いたことを特徴とする空気入りタイヤ。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2019/045803

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER		
B60C 1/00(2006.01)i; C08L 7/00(2006.01)i; C08L 15/00(2006.01)i; C08K 3/04(2006.01)i; C08K 3/36(2006.01)i FI: C08L7/00; C08L15/00; C08K3/04; C08K3/36; B60C1/00 A According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) B60C1/00; C08L7/00; C08L15/00; C08K3/04; C08K3/36		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Published examined utility model applications of Japan		1922-1996
Published unexamined utility model applications of Japan		1971-2020
Registered utility model specifications of Japan		1996-2020
Published registered utility model applications of Japan		1994-2020
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 63-278947 A (SUMITOMO CHEMICAL INDUSTRY COMPANY LIMITED) 16.11.1988 (1988-11-16)	1-7
A	DE 102015210421 A1 (CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH) 08.12.2016 (2016-12-08)	1-7
A	WO 2018/131694 A1 (THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD.) 19.07.2018 (2018-07-19)	1-7
A	JP 2014-173060 A (SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.) 22.09.2014 (2014-09-22)	1-7
A	JP 2006-104372 A (BRIDGESTONE CORPORATION) 20.04.2006 (2006-04-20)	1-7
<input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input checked="" type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search 23 January 2020 (23.01.2020)		Date of mailing of the international search report 04 February 2020 (04.02.2020)
Name and mailing address of the ISA/ Japan Patent Office 3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915, Japan		Authorized officer Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/JP2019/045803

Patent Documents referred in the Report	Publication Date	Patent Family	Publication Date
JP 63-278947 A	16 Nov. 1988	US 4885338 A EP 290883 A1 DE 3864895 A CA 1303264 A	
DE 102015210421 A1	08 Dec. 2016	EP 3103655 A1	
WO 2018/131694 A1	19 Jul. 2018	CN 110168008 A	
JP 2014-173060 A	22 Sep. 2014	US 2014/0275331 A1 DE 102014102492 A	
JP 2006-104372 A	20 Apr. 2006	(Family: none)	

<p>A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））</p> <p>B60C 1/00(2006.01)i; C08L 7/00(2006.01)i; C08L 15/00(2006.01)i; C08K 3/04(2006.01)i; C08K 3/36(2006.01)i FI: C08L7/00; C08L15/00; C08K3/04; C08K3/36; B60C1/00 A</p>																																
<p>B. 調査を行った分野</p> <p>調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））</p> <p>B60C1/00; C08L7/00; C08L15/00; C08K3/04; C08K3/36</p> <p>最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの</p> <table border="0"> <tr> <td>日本国実用新案公報</td> <td>1922 - 1996年</td> </tr> <tr> <td>日本国公開実用新案公報</td> <td>1971 - 2020年</td> </tr> <tr> <td>日本国実用新案登録公報</td> <td>1996 - 2020年</td> </tr> <tr> <td>日本国登録実用新案公報</td> <td>1994 - 2020年</td> </tr> </table> <p>国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）</p>			日本国実用新案公報	1922 - 1996年	日本国公開実用新案公報	1971 - 2020年	日本国実用新案登録公報	1996 - 2020年	日本国登録実用新案公報	1994 - 2020年																						
日本国実用新案公報	1922 - 1996年																															
日本国公開実用新案公報	1971 - 2020年																															
日本国実用新案登録公報	1996 - 2020年																															
日本国登録実用新案公報	1994 - 2020年																															
<p>C. 関連すると認められる文献</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>引用文献の カテゴリー*</th> <th>引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示</th> <th>関連する 請求項の番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>JP 63-278947 A（住友化学工業株式会社）16.11.1988（1988 - 11 - 16）</td> <td>1-7</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>DE 102015210421 A1（CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH）08.12.2016（2016 - 12 - 08）</td> <td>1-7</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>WO 2018/131694 A1（横浜ゴム株式会社）19.07.2018（2018 - 07 - 19）</td> <td>1-7</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>JP 2014-173060 A（住友ゴム工業株式会社）22.09.2014（2014 - 09 - 22）</td> <td>1-7</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>JP 2006-104372 A（株式会社ブリヂストン）20.04.2006（2006 - 04 - 20）</td> <td>1-7</td> </tr> </tbody> </table> <p><input type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input checked="" type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。</p> <table border="0"> <tr> <td>* 引用文献のカテゴリー</td> <td>“T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの</td> </tr> <tr> <td>“A” 特に関連のある文献ではなく、一般的な技術水準を示すもの</td> <td>“X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの</td> </tr> <tr> <td>“E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの</td> <td>“Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの</td> </tr> <tr> <td>“L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）</td> <td>“&” 同一パテントファミリー文献</td> </tr> <tr> <td>“O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献</td> <td></td> </tr> <tr> <td>“P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献</td> <td></td> </tr> </table>			引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号	A	JP 63-278947 A（住友化学工業株式会社）16.11.1988（1988 - 11 - 16）	1-7	A	DE 102015210421 A1（CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH）08.12.2016（2016 - 12 - 08）	1-7	A	WO 2018/131694 A1（横浜ゴム株式会社）19.07.2018（2018 - 07 - 19）	1-7	A	JP 2014-173060 A（住友ゴム工業株式会社）22.09.2014（2014 - 09 - 22）	1-7	A	JP 2006-104372 A（株式会社ブリヂストン）20.04.2006（2006 - 04 - 20）	1-7	* 引用文献のカテゴリー	“T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの	“A” 特に関連のある文献ではなく、一般的な技術水準を示すもの	“X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの	“E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの	“Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの	“L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）	“&” 同一パテントファミリー文献	“O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献		“P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号																														
A	JP 63-278947 A（住友化学工業株式会社）16.11.1988（1988 - 11 - 16）	1-7																														
A	DE 102015210421 A1（CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH）08.12.2016（2016 - 12 - 08）	1-7																														
A	WO 2018/131694 A1（横浜ゴム株式会社）19.07.2018（2018 - 07 - 19）	1-7																														
A	JP 2014-173060 A（住友ゴム工業株式会社）22.09.2014（2014 - 09 - 22）	1-7																														
A	JP 2006-104372 A（株式会社ブリヂストン）20.04.2006（2006 - 04 - 20）	1-7																														
* 引用文献のカテゴリー	“T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの																															
“A” 特に関連のある文献ではなく、一般的な技術水準を示すもの	“X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの																															
“E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの	“Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの																															
“L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）	“&” 同一パテントファミリー文献																															
“O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献																																
“P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献																																
<p>国際調査を完了した日</p> <p>23.01.2020</p>	<p>国際調査報告の発送日</p> <p>04.02.2020</p>																															
<p>名称及びあて先</p> <p>日本国特許庁(ISA/JP) 〒100-8915 日本国 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号</p>	<p>権限のある職員（特許庁審査官）</p> <p>土橋 敬介 4J 3839</p> <p>電話番号 03-3581-1101 内線 3457</p>																															

国際調査報告
 パテントファミリーに関する情報

国際出願番号

PCT/JP2019/045803

引用文献			公表日	パテントファミリー文献			公表日
JP	63-278947	A	16.11.1988	US	4885338	A	
				EP	290883	A1	
				DE	3864895	A	
				CA	1303264	A	
DE	102015210421	A1	08.12.2016	EP	3103655	A1	
WO	2018/131694	A1	19.07.2018	CN	110168008	A	
JP	2014-173060	A	22.09.2014	US	2014/0275331	A1	
				DE	102014102492	A	
JP	2006-104372	A	20.04.2006	(ファミリーなし)			